

## **Instrukcja przechowywania dzianin z firmy Marand**

1. Dzianiny poliamidowe i poliestrowe powinny być składowane w miejscu suchym i czystym.
2. Temperatura składowania 0°C – 30°C. Dzianiny przechowywane w niskiej temperaturze należy przenieść do ogrzewanego magazynu minimum 12h przed konfekcjonowaniem.
3. Dzianiny usztywnione należy bezwzględnie przechowywać w magazynie suchym i ciepłym. Należy zwrócić szczególną uwagę na szczelność opakowania foliowego.
4. Zabronione jest przechowywanie belek w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i wody. Może to powodować degradację dzianiny i odbarwienia, które nie będą stanowić podstaw reklamacji.
5. Belki należy przechowywać w pozycji poziomej.
6. Belki należy składować na regałach lub wózkach, a wysokość składowania bez przekładek nie powinna przekraczać 1,2 m. Składowanie belek w wyższych sztaplach, może powodować odgniatanie się dzianiny. Normę 1,2 m należy bezwzględnie stosować do dzianin typu welur.
7. Bezwzględnie zabrania się obciążania belek innymi materiałami niż włókiennicze. Szczególnie dotyczy to przedmiotów o ostrych krawędziach lub wysokich masach.
8. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby długo przechowywane dzianiny był dokładnie ofoliowane.
9. Należy zachować oryginalne metki firmy Marand.
10. Dzianiny przechowywane wg powyższych norm, można bezpiecznie magazynować przez 6 miesięcy, bez kontroli i dodatkowych działań.
11. Firma Marand nie ponosi odpowiedzialności za wady dzianiny powstałe w wyniku przechowywania dzianin niezgodnie z instrukcją.